220020349635

中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L1449

检　测　报　告

报告编号：JS2025GG1532

样品名称：　P2对接焊铝塑复合管

委托单位：　浙江赛诺普管业有限公司

检测类别：　委托检测

国家建筑材料工业建筑围护材料及管道产品质量监督检验测试中心

北京建筑材料检验研究院股份有限公司

国家建筑材料工业建筑围护材料及管道产品质量监督检验测试中心

北京建筑材料检验研究院股份有限公司

检 测 报 告

报告编号： JS2025GG1532

委托单位	浙江赛诺普管业有限公司	检测类别	委托检测
受检单位	浙江赛诺普管业有限公司	收样日期	2025年11月12日
工程名称及使用部位	——	检测日期	2025年11月20日至2025年11月25日
样品名称	P2对接焊铝塑复合管	样品数量	8米
型号/规格	16×2.0	样品等级	——
生产单位	浙江赛诺普管业有限公司	样品状态	完好
生产日期/批号	——	商标	saneper
检测依据	详见数据页		
判定依据	GB/T 18997.2-2020《铝塑复合压力管 第2部分：铝管对接焊式铝塑管》		
检测项目	外观，尺寸，爆破强度，静液压强度(1h)，管环径向拉力		
检测结论	该样品经检测，所检项目中尺寸（总壁厚）检测结果见数据页，其余项目符合GB/T 18997.2-2020《铝塑复合压力管 第2部分：铝管对接焊式铝塑管》的指标要求。 签发日期：2025年11月26日		
附注	1.本检测结果仅对收到的样品负责； 2.16×2.0为非标准尺寸，故尺寸（总壁厚）结果不作判定。		

批 准：[illegible] 审 核：[illegible] 主 检：[illegible]

国家建筑材料工业建筑围护材料及管道产品质量监督检验测试中心

北京建筑材料检验研究院股份有限公司

检 测 报 告

报告编号： JS2025GG1532

序号	检测项目		检测依据	指标要求	检测结果	单项判定
1	外观		GB/T 18997.2-2020	管材表面颜色应均匀一致，不应有明显色差。管材的内外表面应光滑、平整，不应有凹陷、气泡、杂质和其他影响产品性能的缺陷。	管材表面颜色均匀一致，无明显色差。管材的内外表面光滑、平整，无凹陷、气泡、杂质和其他影响产品性能的缺陷。	符合
2	尺寸,mm	平均外径	GB/T 18997.2-2020	16.0～16.3	16.1	符合
		总壁厚	GB/T 18997.2-2020	——	2.0～2.1	——
3	管环径向拉力,N		GB/T 18997.1-2020	≥2400	2730	符合
4	爆破强度,MPa		GB/T 15560-1995	≥7.0	7.2	符合
5	静液压强度(1h)		GB/T 6111-2018	试验温度95℃，应无破裂、无局部球型膨胀、无渗漏	无破裂、无局部球型膨胀、无渗漏	符合

检测地址：北京市房山区窦店镇亚新路乙15号；
联系电话：4000330789。

（本页以下空白）

********** 结 束 **********

注意事项

1. 本报告无“检验检测专用章”或检测单位公章、骑缝章无效；
2. 部分复制本报告无效，复制后应带有防伪底纹；
3. 本报告无“主检/编制、审核、批准”签字无效；
4. 本报告涂改无效；
5. 若有异议，应于收到本报告之日起十五日内向本机构提出，逾期不予受理；
6. 委托送检样品的代表性和真实性及相关委托信息的真实性由委托方负责；委托送检报告的检测数据和结果仅对收到的样品负责；
7. 报告未加盖CMA标志时，检测数据和结果仅供科研、教学或内部质量控制之用。

北京建筑材料检验研究院股份有限公司所属检测中心

国家建筑防火产品安全质量检验检测中心
国家节水器具产品质量检验检测中心
国家建筑材料工业建筑围护材料及管道产品质量监督检验测试中心
国家建筑材料工业建筑五金水暖产品质量监督检验测试中心
中国轻工业联合会家具及装饰装修材料检测中心



路线备注：沿阜石路高架向西行驶，见金顶西街出口进入辅路，金安桥下右转，第二个丁字路口（第一个红绿灯）右转，直行600米路北。

扫一扫 关注我们

总　部：北京市石景山区金顶北路69号(100041)
分场所：北京市房山区窦店镇亚新路乙15号（102402）

客 服 热 线：400-0330-789
客服传真(Fax)：010-8871 5189
网 址(Web)：www.bmtbj.cn
真伪查询专线：400-0330-789
真伪查询邮箱：chaxun@bmtbj.cn
投 诉 邮 箱：tousu@bmtbj.cn