CMA
200002240585

ilac-MRA

CNAS

中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L1049

检 验 报 告

报告编号 2024（G)09071

样品名称 PERT阻氧管

委托单位 浙江赛诺普管业有限公司

检验类别 委托检验

国家化学建筑材料测试中心

材 料 测 试 部

国家化学建筑材料测试中心
NATIONAL TEST CENTER OF POLYMER AND BUILDING MATERIALS

CMA 200002240585 | ilac-MRA | CNAS 中国认可 国际互认 检测 TESTING CNAS L1049

国家化学建筑材料测试中心

（材料测试部）

检 验 报 告

报告编号：2024（G）09071　　共 2 页 第 1 页

委托单位	浙江赛诺普管业有限公司	检验类别	委托检验
生产单位	浙江赛诺普管业有限公司	生产日期	/
样品名称	PERT阻氧管	注册商标	赛诺普saneper
样品规格	dn16, S4系列	样品外观	/
抽样基数	/	样品标识	/
抽样数量	/	产品批号	/
封样地点	/	委托日期	2024.04.19
封样单位	/	封样日期	/
检验结论	所检管材根据委托单位要求的检验项目及相应国家标准进行检验，并按照 GB/T 28799.2-2012“冷热水用耐热聚乙烯（PE-RT）管道系统 第 2 部分：管材”中 PE-RT I 型管材要求进行判定，所检结果详见第 2 页。 签发日期：2024年 09 月 06 日		
备　注	/		

批准：　　审核：

国家化学建筑材料测试中心
NATIONAL TEST CENTER OF POLYMER AND BUILDING MATERIALS

200002240585

中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L1049

国家化学建筑材料测试中心
（材料测试部）
检 验 报 告

报告编号：2024（G）09071　　共 2 页 第 2 页

序号	检 验 项 目	技 术 要 求	检验结果	单项判定	检验方法
/	透氧率，$g/m^3 \cdot d$	≤0.1	0.07	合格	ISO 17455:2005

（以 下 空 白）

主检：孙佳文　李玉娥

本 页 无 正 文

高分子材料检测室 联系电话：(010)64208747 (010)59202489 传　　真：(010)59202784 邮　　箱：liuyc. bjhy@ sinopec. com	管材及管件检测室 联系电话：(010)64200694 (010)59202484 (010)59202486 传　　真：(010)59202952 邮　　箱：huay. bjhy@ sinopec. com	建筑门窗、幕墙及节能产品检测室 联系电话：(010)59202581 (010)59202580 传　　真：(010)64224642 邮　　箱：huxy. bjhy@ sinopec. com
涂料和胶粘剂检测室 联系电话：(010)59202436 (010)59202465 传　　真：(010)84290301 邮　　箱：panx. bjhy@ sinopec. com	塑料板(片、卷)材检测室 联系电话：(010)59202447 (010)59202479 传　　真：(010)59202784 邮　　箱：dingjh. bjhy@ sinopec. com	老化性能检测室 联系电话：(010)64208747 (010)59202737 传　　真：(010)59202784 邮　　箱：wupeng.bjhy@ sinopec. com
汽车用高分子材料与制品检测室 联系电话：(010)59202489 (010)59202447 传　　真：(010)59202784 邮　　箱：zhutg.bjhy@ sinopec. com	高分子土工合成材料检测室 联系电话：(010)59202447 (010)59202479 传　　真：(010)59202784 邮　　箱：dingjh. bjhy@ sinopec. com	有害物质分析室 联系电话：(010)59202734 (010)59202465 传　　真：(010)84290301 邮　　箱：xueyb.bjhy@ sinopec. com

地　址：北京市朝阳区北三环东路 14 号北京化工研究院(和平东桥向东 200 米路南)
网　址：www. plastictest. net　　邮政编码：100013