220020349635

中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L1449

检 测 报 告

报告编号：JS2024GG0773

样品名称：PE-Xa交联聚乙烯管

委托单位：浙江赛诺普管业有限公司

检测类别：委托检测

国家建筑材料工业建筑围护材料及管道产品质量监督检验测试中心

北京建筑材料检验研究院股份有限公司

国家建筑材料工业建筑围护材料及管道产品质量监督检验测试中心

北京建筑材料检验研究院股份有限公司

检 测 报 告

报告编号：JS2024GG0773

委托单位	浙江赛诺普管业有限公司	检测类别	委托检测
受检单位	——	收样日期	2024年05月20日
工程名称及使用部位	——	检测日期	2024年06月04日至2024年06月12日
样品名称	PE-Xa交联聚乙烯管	样品数量	8米
型号/规格	dn25mm×3.5mm	样品等级	——
生产单位	浙江赛诺普管业有限公司	样品状态	完好
生产日期/批号	——	商标	saneper
检测依据	详见数据页		
判定依据	GB/T 18992.2-2003《冷热水用交联聚乙烯（PE-X）管道系统第2部分：管材》		
检测项目	外观，规格尺寸，纵向回缩率，交联度，耐静液压(95℃,静液压应力4.6MPa,165h)		
检测结论	该样品经检测，所检项目符合GB/T 18992.2-2003《冷热水用交联聚乙烯（PE-X）管道系统第2部分：管材》的指标要求。 签发日期：2024年06月13日		
附注	本检测结果仅对收到的样品负责		

批　准：　　审　核：　　主　检：

国家建筑材料工业建筑围护材料及管道产品质量监督检验测试中心

北京建筑材料检验研究院股份有限公司

检 测 报 告

报告编号：JS2024GG0773

序号	检测项目		检测依据	指标要求	检测结果	单项判定
1	外观		GB/T 18992.2-2003	管材内外表面应该光滑、平整、干净，不能有可能影响产品性能的明显划痕、凹陷、气泡等缺陷。管壁应无可见杂质，管材表面颜色应均匀一致，不允许有明显色差。管材端面应切割平整，并与管材的轴线垂直。	管材内外表面光滑、平整、干净，无可能影响产品性能的明显划痕、凹陷、气泡等缺陷。管壁无可见杂质，管材表面颜色均匀一致，无明显色差。管材端面切割平整，并与管材的轴线垂直。	符合
2	规格尺寸，mm	平均外径	GB/T 18992.2-2003	25.0～25.3	25.1	符合
		壁厚	GB/T 18992.2-2003	3.5～4.0	3.5～3.6	符合
3	纵向回缩率，%		GB/T 6671-2001	≤3	0.5	符合
4	交联度，%		GB/T 18474-2001	≥70	72	符合
5	耐静液压(95℃，静液压应力4.6MPa，165h)		GB/T 18992.2-2003	无渗漏、无破裂	无渗漏、无破裂	符合

检测地址：北京市房山区窦店镇亚新路乙15号；
联系电话：4000330789。

（本页以下空白）

********** 结 束 **********

注意事项

1. 本报告无“检验检测专用章”或检测单位公章、骑缝章无效；
2. 部分复制本报告无效，复制后应带有防伪底纹；
3. 本报告无“主检/编制、审核、批准”签字无效；
4. 本报告涂改无效；
5. 若有异议，应于收到本报告之日起十五日内向本机构提出，逾期不予受理；
6. 委托送检样品的代表性和真实性及相关委托信息的真实性由委托方负责；委托送检报告的检测数据和结果仅对收到的样品负责；
7. 报告未加盖CMA标志时，检测数据和结果仅供科研、教学或内部质量控制之用。

北京建筑材料检验研究院股份有限公司所属检测中心

国家建筑防火产品安全质量检验检测中心
国家节水器具产品质量检验检测中心
国家建筑材料工业建筑围护材料及管道产品质量监督检验测试中心
国家建筑材料工业建筑五金水暖产品质量监督检验测试中心
中国轻工业联合会家具及装饰装修材料检测中心



路线备注：沿阜石路高架向西行驶，见金顶西街出口进入辅路，金安桥下右转，第二个丁字路口（第一个红绿灯）右转，直行600米路北。

扫一扫 关注我们

总　部：北京市石景山区金顶北路69号(100041)
分场所：北京市房山区窦店镇亚新路乙15号（102402）

客 服 热 线：400-0330-789
客服传真(Fax)：010-8871 5189
网 址(Web)：www.bmtbj.cn
真伪查询专线：400-0330-789
真伪查询邮箱：chaxun@bmtbj.cn
投 诉 邮 箱：tousu@bmtbj.cn